

# DECONCRETO

DECORACIÓN EN CONCRETO

## COLOR ENDURECEDOR HARDENER COLOR

El color endurecedor **DECONCRETO** es un polvo cuya función principal es pigmentar pisos de concreto en fresco. Contiene cemento Pórtland y endurecedores minerales con un alto contenido de sílice, además los pigmentos utilizados para su elaboración son de origen inorgánico fotoresistentes y alcalinoresistentes por lo tanto sus colores son permanentes en exteriores e interiores. Es recomendable proteger la superficie coloreada ya seca y limpia con sellador acrílico o de poliuretano **DECONCRETO** para avivar el color, facilitar su limpieza y aumentar su resistencia a la abrasión.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- \*Mayor economía en áreas grandes contra los pigmentos integrados ya que solo se pigmenta la superficie que está a la vista.
- \*Crea una mayor resistencia a la abrasión por su contenido de endurecedores minerales.
- \*El color que se obtiene nunca cambia su apariencia original con los cambios del medio ambiente.
- \*Uniformidad y homogeneidad en suministro del material pues es basado en formulaciones originales.
- \*Fácil aplicación e integración gracias a su granulometría ideal.

### USOS

Pigmentación de pisos de cemento y concreto fresco en acabados: estampado, pulido, escobillado, peinado metálico, acabado con sal.

### PRESENTACIÓN

Está empacado en lonas, de 35 kg cada una. Existe una gran variedad de colores.

### PREPARACIONES

Aplice de manera uniforme teniendo siempre el saco pegado al área de aplicación, si se aplica en distancias que pasen los 3.5 m del aplicador deberán tener cuidado especial pues pueden presentarse condiciones de viento y podrían quedar partes con excesos o deficiencias de color.



AV. LÁZARO CÁRDENAS No. 57  
COL. BADILLO XALAPA VER.  
TEL/FAX. (228) 841 2437//841 19 33

[www.decoracionenconcreto.com](http://www.decoracionenconcreto.com)

## PREPARACIONES

Se recomienda humedecer un poco el área de aplicación para una mejor integración del color, esto sólo en caso de que el concreto no sangre lo suficiente, se recomienda rociar dos veces el área en la primera cubrirá aproximadamente un 75% del área y la segunda lo restante, no se trate de cubrir el 100% en la primera pasada pues puede provocar un gasto inútil del material.

## RENDIMIENTOS

Con 2.2 kg de color endurecedor **DECONCRETO** se cubre 1 m<sup>2</sup> aproximadamente por lo tanto con un saco de material cubre hasta 16 m<sup>2</sup> aproximadamente.

## TIEMPO DE VIDA LIMITADO

Debido al contenido de cemento este material esta sujeto a los efectos de la humedad. Se recomienda cerrar bien el saco una vez que no sea utilizado y conservarlo en un área seca.

## PRECAUCIONES

- \*Irritante a los ojos, se recomienda utilizar mascarilla cubriendo la boca y nariz.
- \*En caso de contacto con los ojos enjuáguese con abundante agua y acuda al médico lo más pronto posible.
- \*Para quitarlo de la piel lave con agua y jabón.
- \*No se deje al alcance de los niños.